

LEVISO LIGHT

- Hienovaraisesti teksturoitu kangas pehmeällä viimestelyllä
- Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 60°asti
- Todistetut akustiset ominaisuudet

SOVELLUKSET




KANGAS TIEDOT

 Dimout

 Polyesteri

 300 g/m²

 0.62 mm

 ←max.→ 290 cm

 295 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

 4-5

 Alpha-w = 0.80

 Palosuojattu

 Kangas käännettävä

 Kangas käännettävä

 Oeko-Tex

 Erikoisvärit 400 m

PESUOHJEET

     
-0.5% -1% -0.25%

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

F_c Shading factor

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light

1



2



3




8



9




11



12




14



17




18



19




23



25



27




28




29




30



31



32



33

Näytetyt värit eivät ole sitovia