

MULTICOLOUR DIMOUT

- Dimout multiväri-kangas jossa tekstuuria
- Vaalean taustavärin ansiosta hyvä lämpöheijastus
- Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi
- Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 72°asti
- Todistetut akustiset ominaisuudet

SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG
4905



KANGAS TIEDOT

 Dimout

 Polyesteri

 400 g/m²

 0.80 mm

 ← max. → 315 cm

 320 cm

 320 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

 6

 Alpha-w = 0.65 / 0.85

 Palosuojattu

 Soveltuu kosteisiin tiloihin

 Kangas käännettävä

 Kangas käännettävä

 Oeko-Tex, Cradle to Cradle

PESUOHJEET

-1%

-2%

-2.5%

-0.5%

-1%

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (EN 13773)

Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Multicolour Dimout




111




131



161




181



211



261



431



461

Näytetyt värit eivät ole sitovia